

VINIL PERFURADO

Descrição

Filme: 120 microns, filme de PVC

Adesivo: Preto permanente

Liner: 130gsm

Largura: 1.06m | 1.37m

Tinta para impressão: Solvente, eco-solvente e UV

Características

1. Transmissão luminosa de 50%
2. Durabilidade garantida de 1 ano para uso vertical externo e 2 anos para uso vertical interno.

Aplicações

Envelopamento*, outdoors, placas de publicidade, PDV, vitrines, aplicações externas, exposições em geral. *Não indicado para curvas complexas.

Dados Técnicos

Condição de teste: Temperatura interior de $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; Umidade de $50 \pm 5\%$.

Usar alumínio, vidro, chapa de aço como material de base para teste.

Itens de teste	Unidades	Método de teste	Valor médio
Espessura PVC	Micron	GB/T6672-2001	95 ± 10
Peso - liner	g/m^2	GB4669-1995	140 ± 10
Peso - produto acabado	g/m^2	GB4669-1995	295 ± 20
Aderência inicial	N/25mm	FTM 9	≥ 3
Estabilidade dimensional MD	mm	FTM 14	≤ 1.5
Estabilidade dimensional CD	mm	FTM 14	≤ 1.0
Força de tração MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 45
Força de tração CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 35
Temperatura de Construção	$^{\circ}\text{C}$		$20 \pm 10^{\circ}\text{C}$
Temperatura de aplicação	$^{\circ}\text{C}$		$-20 \sim +70$

VINIL PERFURADO

Condição de Armazenamento

Todos os produtos sempre precisam ser armazenados na embalagem original e com os materiais de proteção originais, de preferência armazenados hermeticamente, não mais de 6 camadas, se armazenadas horizontalmente. Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor. A vida útil será de um ano com temperatura de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade de $50 \pm 15\%$.

Ambiente de Produção e Aplicação

- Ambiente de produção: temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade de $50\% \pm 10\%$. Ambiente limpo, sem poeira e sem matéria suspensa. Mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes da impressão. Teste da impressão antes de usar e mantenha margens de borda suficientes durante a impressão.
- Ambiente de aplicação: temperatura de $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, umidade de $50 \pm 10\%$. Colando em superfície plana, lisa e limpa sem pó e derramamento flutuantes; é necessário levar mais de 2 horas para manutenção antes da laminação.

Condição de Garantia

- Um ano de vida útil, armazenado em condições adequadas, a partir da data de fabricação.
- Durabilidade esperada de um ano após aplicação, de acordo com as orientações descritas neste boletim.

Observação Importante

As informações mencionadas nesta folha de dados do produto são baseadas em testes que foram executados e considerados confiáveis. A umidade do ambiente em mais de 70% diminuirá o resultado da impressão. Aconselhado usar o mesmo lote em um único trabalho.