

ROXVINIL PREMIUM

Descrição:

Filme: 90 microns, filme de PVC

Adesivo: Transparente permanente

Liner: 120gsm

Tipo: Brilho ou fosco

Largura: 1.06m | 1.27m | 1.52m

Tinta para impressão: Solvente, eco-solvente e UV

Características:

1. Excelente capacidade de impressão, manuseio e alto desempenho de cores
2. Boa estabilidade dimensional após a aplicação
3. Ótima planicidade e rigidez
4. Fácil aplicação em uma ampla variedade de substratos
5. Aprovado REACH (NO. 1907/2006), certificado ROHS2.0

Aplicações:

1. Aplicável à decoração, curvas simples, superfícies planas, placas, outdoors, publicidade interna e externa. Material premium de alta performance, estabilidade e ótima definição.
2. Adequado para vários tipos de tinta solvente, eco-solvente e UV

Dados técnicos:

Condição de teste: Temperatura interior de $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; Umidade de $50 \pm 5\%$. Usar alumínio, vidro, chapa de aço como material de base para teste.

Itens de teste	Unidades	Método de teste	Valor médio
Espessura de PVC	Micron	GB/T6672-2001	90±10
Revestimento de peso	g/m ²	GB4669-1995	120±10
Peso - produto acabado	g/m ²	GB4669-1995	270±20
Adesão inicial 24h	N/25mm	FTM 9	≥11
Descasque dimensional 180°	N/25mm	FTM 1	≥13
Estabilidade dimensional MD	mm	FTM 14	≤0.8
Estabilidade tração CD	mm	FTM 14	≤0.6
Resistência à tração MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥45
Resistência à tração CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥40
Temperatura aplicável	°C		-20 ~ +70

Condição de armazenamento:

Os vinis da Roxvinil precisam ser armazenados na embalagem original e com os materiais de proteção originais, preferencialmente armazenados hermeticamente, não mais que 6 camadas se armazenados na horizontal. Não exponha à luz solar direta ou fontes de calor.

Ambiente de produção:

Temperatura de $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\pm 10\%$, ambiente limpo e livre de poeira, sem matéria em suspensão. Preferencialmente, mova os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

Ambiente de aplicação:

Temperatura de $20\pm 10^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\pm 10\%$; colar em superfície plana, lisa e limpa sem poeira flutuante.

Condição de garantia:

1. Prazo de validade de 2 anos: armazenado em condições adequadas, na caixa de papelão original, de preferência dentro de 6 meses. 2 anos de garantia desde a data de produção.

Observações importantes:

1. As informações mencionadas nesta ficha técnica do produto são baseadas em testes que foram executados pelo fabricante, e consideramos confiáveis. A umidade do ambiente superior a 70% em diferentes distritos diminuirá o resultado da impressão.
2. Este produto SAV é com cola permanente e tem a possibilidade de goma residual com substrato e tempo de colagem diferentes. Aconselhe usar o mesmo produto de lote para unir.